



CONEXIONES DE PVC CÉDULA 40

40-2SP-0823

Diseño y Rendimiento Comprobados



El diseño de las conexiones en PVC de cédula 40 de Spears® combina años de experiencia comprobada con análisis de estrés por computadora para crear conexiones con estructura física y rendimientos óptimos. Su material se refuerza uniformemente en las áreas de concentración de estrés para obtener una capacidad de trabajo bajo presión sustancialmente mejorada. Los productos se someten a numerosas pruebas de verificación para obtener los mejores conexiones de PVC disponibles.

Disponibilidad Completa Desde 1/4" Hasta 14"

La línea completa de conectores de PVC de cédula 40 de Spears® ofrece una variedad de configuraciones fabricadas por moldeo por inyección, desde 1/4" hasta 14" conforme con ASTM D 2466.

Resistencia Excepcional a los Químicos y a la Corrosión

A diferencia del metal, las conexiones de PVC jamás se oxidan, incrustan o pican y proveen muchos años de servicio libre de mantenimiento y una larga vida útil del sistemas.

Una Clasificación para Temperaturas Altas

El material termoplástico de PVC puede llevar fluidos a temperaturas de servicio de hasta 140°F (60°C), permitiendo un amplio rango de aplicaciones de proceso, incluyendo fluidos corrosivos.

Costos de Instalación Más Bajos

Los costos de material sustancialmente más bajos que el acero o acero revestido, combinado con un peso ligero y una instalación más fácil, pueden reducir los costos de instalación tanto como en un 60% por debajo de los sistemas convencionales de metal.

Una Mayor Capacidad de Flujo

Las paredes interiores lisas resultan en una pérdida de presión menor y un mayor volumen que los conexiones convencionales de metal.

Configuraciones Adicionales Fabricadas de Hasta 36"

Las configuraciones hechas a la orden, extra grandes, y difíciles de obtener son fabricadas de tubería certificada por NSF®. Los conexiones son diseñados y probados para proveer una capacidad de manejo de presiones completa de acuerdo a las especificaciones de Spears®.

Válvulas de PVC

Los productos de válvulas de PVC de Spears® son disponibles para una compatibilidad y uniformidad total con los sistemas; Ver la sección de información técnica en el sitio web de Spears®, www.spearsmfg.com.

Conexiones de Especialidad y de Diseño Avanzado

Una amplia variedad de productos innovadores que incluyen conexiones para modificar una conexión existente o transición de metal a plástico. Spears® ofrece uniones de plástico de refuerzo especial (SR) patentado o uniones con roscas de latón o acero inoxidable.

Ejemplo de Especificaciones Técnicas

Todas las conexiones de PVC de cédula 40 serán producidos por Spears® Manufacturing Company de PVC Tipo I de clasificación de célula 12454, conforme a ASTM D 1784. Toda conexión moldeado por inyección de PVC de cédula 40 será certificado para uso en agua potable por NSF Internacional y fabricado en estricta conformidad con ASTM D 2466. Toda conexión fabricada será producido en acuerdo con las especificaciones generales para conectores fabricados de Spears®.



Adaptador Macho
Rosca x Espiga



Adaptador Hembra
Rosca x Espiga



Unión Hembra
Rosca Plástica x Rosca con Latón



Unión Hembra
Rosca Plástica con (SR)

PRODUCTOS PROGRESIVOS DE LAS INNOVACIONES Y DE LA TECNOLOGÍA DE SPEARS®

Visite nuestro sitio Web: www.spearsmfg.com

Desclasificación de las Tuberías de PVC Según la Presión y la Temperatura

Temperatura de operación del sistema °F (°C)	73 (23)	80 (27)	90 (32)	100 (38)	110 (43)	120 (49)	130 (54)	140 (60)
PVC	100%	90%	75%	62%	50%	40%	30%	22%

NOTA: Las válvulas, las uniones y los productos de especialidad tienen una clasificación diferente de temperatura elevada que las tuberías.

Propiedades Físicas Básicas del PVC

Propiedades	Método de prueba ASTM	PVC
Propiedades mecánicas, 73°F		
Gravedad específica, g/cm³	D 792	1.41
Resistencia a la tracción, psi	D 638	7,200
Módulo de elasticidad, psi	D 638	440,000
Resistencia a la compresión, psi	D 695	9,000
Resistencia flexural, psi	D 790	13,200
Resiliencia Izod, entallada, pies-lb/pulg.	D 256	.65
Propiedades térmicas		
Temperatura de deflexión térmica, °F at 66 psi	D 648	165
Conductividad térmica, BTU/hr/pies²/°F/pulg.	C 177	1.2
Coefficiente de expansión lineal, pulg./pulg./°F	D 696	3.1 X 10 ⁻⁵
Inflamabilidad		
Índice de oxígeno límite, %	D 2863	43
Clasificación UL 94	94V-0	
Otras propiedades		
Absorción de agua, % 24 hr.	D 570	.05
Color norma del mercado	Blanco / Gris oscuro	
Clasificación de células ASTM	D 1784	12454
Aprobación para agua potable por la NSF®	Sí	

La Resistencia del PVC a Los Químicos

El PVC es generalmente inerte a la acción de la mayoría de los ácidos, las bases, sales y las soluciones de hidrocarburos parafínicos. Para más información en la resistencia a los químicos del PVC, refiérase al sitio web de Spears® Manufacturing Company.



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY • OPERACIONES

15853 Olden St., Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

SPEARS® CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



ARIZONA

790 South 75th Avenue
Tolleson (Phoenix), AZ 85353
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

CALIFORNIA*

15860 Olden St.
Sylmar (Los Angeles), CA 91342
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014 (Order Dept.)
818-362-1596 (Accounting Dept.)
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

Spears®
555 Zephyr St.
Stockton, CA 95206
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

COLORADO

4880 Florence St.
Denver, CO 80238
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

FLORIDA*

9563 Parksouth Ct.
Orlando, FL 32837
(407) 843-1960 • (800) 327-6390
Fax (407) 425-3563
FLquotes@spearsmfg.net
FLorder@spearsmfg.net

GEORGIA

4205 Newpoint Pl., Suite 100
Lawrenceville (Atlanta), GA 30043
(407) 843-1960 • (800) 327-6390
Fax (407) 425-3563
FLquotes@spearsmfg.net
FLorder@spearsmfg.net

ILLINOIS*

1 Gateway Ct., Suite A
Bolingbrook (Chicago), IL 60440
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515
ILquotes@spearsmfg.net
ILorder@spearsmfg.net

KENTUCKY

7001 Southside Dr
Louisville, KY 40214
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515
ILquotes@spearsmfg.net
ILorder@spearsmfg.net

MASSACHUSETTS

240 South Washington St.
Norton (Boston), MA 02766
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

MINNESOTA

12700 West French Lake Rd.
Dayton (Minneapolis), MN 55327
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515
ILquotes@spearsmfg.net
ILorder@spearsmfg.net

NORTH CAROLINA

3818 Shutterfly Rd.
Charlotte, NC 28217
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

PENNSYLVANIA*

590 Industrial Dr., Suite 100
Lewisberry (Harrisburg), PA 17339
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

Spears®/Associated Marketing*

11500 Roosevelt Blvd.
Building G, Unit 1
Philadelphia, PA 19116
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

TEXAS*

1000 Lakeside Parkway
Flower Mound (Dallas), TX 75028
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001
TXquotes@spearsmfg.net
TXorder@spearsmfg.net

Spears®
303 Gillespie Rd.
Houston, TX 77038
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001
TXquotes@spearsmfg.net
TXorder@spearsmfg.net

UTAH

5395 West 1520 South
Salt Lake City, UT 84104
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

WASHINGTON

4103 "C" St. NE Suite 200
Auburn (Seattle), WA 98002
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

VENTAS INTERNACIONALES

15853 Olden St
Sylmar (Los Angeles), CA 91342
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 898-3774



* Centro de Servicio al Cliente