



CONEXIONES Y TUBERÍA DE PVC CÉDULA 80

80-2SP-0925

Diseñado y Probados Para Rendimiento



El diseño de la tubería y conexiones de PVC en cédula 80 de Spears® combina años de experiencia comprobada con el análisis de estrés generado por computadora para obtener la estructura física y rendimiento óptimos para cada conexión. Material de refuerzo se coloca uniformemente en las áreas donde se concentra el estrés para obtener una capacidad de trabajo bajo presión sustancialmente mejorada. Los productos resultantes se someten a numerosas pruebas de verificación para asegurar el obtener las mejores conexiones de PVC disponibles.

Disponibilidad Desde 1/4" hasta 24"

La línea completa de conexiones moldeadas por inyección y tubería extruida de PVC de SPEARS® ofrece una variedad de configuraciones, en tamaños desde 1/4" hasta 24". Las conexiones de cédula 80 son manufacturados a la norma D2467 de ASTM y la tubería se produce a la norma D1785 ASTM. Las bridas exclusivas de Spears® en tamaños de 1/2" a 18" con patrón de pernos CL150 a ANSI B16.5, además numerosas uniones, hidrotomas, conexiones de especialidad y de transición en una gran variedad de tamaños

Excepcional Resistencia a la Corrosión y a Químicos

A diferencia de conexiones metálicas, las de PVC jamás se oxidan, pelan o pican y proveen muchos años de servicio libre de mantenimiento y prolongan la vida útil del sistema.

Capacidad nominal Para Alta Temperatura

Los materiales de PVC termoplástico pueden transportar fluidos a temperaturas de servicio de hasta 140°F (60°C), lo que permite utilizarlos en una amplia gama de aplicaciones de proceso, incluyendo el transporte de fluidos corrosivos.

Un Costo Menor de Instalación

Su costo de materiales es sustancialmente menor que el de las aleaciones de acero o acero revestido, combinados con su menor peso y facilidad de instalación, pueden reducir los costos de instalación hasta en un 60% por debajo de los costos de los sistemas metálicos convencionales.

Flujo de Mayor Capacidad

Sus paredes interiores lisas producen pérdida de presión baja y un volumen mayor que las conexiones metálicas convencionales.

Configuraciones Adicionales Hasta 36"

Las configuraciones extra grandes difíciles de encontrar, son fabricadas de tubo certificado por NSF®. Las conexiones son diseñadas y probadas para proveer una capacidad de manejo de presión completa de acuerdo a las especificaciones de Spears®.

Conexiones de Especialidad de Diseño Avanzado

La amplia línea de productos innovadores y mejorados de Spears®, incluyen numerosas conexiones de transición de metal a plástico y las uniones con roscas de plástico de refuerzo especial (SR) patentados de Spears®.

Válvulas de PVC

Los productos de válvulas de PVC de SPEARS® están disponibles para la uniformidad y compatibilidad total del sistema; consulte la publicación: VEA LA SECCION DE VÁLVULAS EN EL LIBRO DE CONSULTA DE PRODUCTO SPS-1 DE SPEARS®.

Ejemplo de Especificaciones Técnicas

Toda tubería y conexiones de PVC en cédula 80 serán producidos por Spears® Manufacturing Company en PVC Tipo I, de clasificación de célula 12454, conforme a la norma D 1784 de ASTM. Todos las conexiones moldeados por inyección y tubería extruidos de PVC en cédula 80 deberán estar certificada para servicio de agua potable por la NSF Internacional. Todas las conexiones de cédula 80 se fabricarán en estricta conformidad con la norma D 2467 de ASTM y la tubería en cédula 80 se fabricará en estricta conformidad con la norma D 1785 de ASTM. Todas las conexiones fabricados se elaborarán de conformidad con las especificaciones generales para las conexiones fabricadas de Spears®. Todas las bridas de PVC deberán estar diseñadas y fabricadas para cumplir con el patrón de perno CL 150 según la estándar B16.5 de ANSI y con capacidad para una presión interna máxima de 150 psi, sin choque a 73°F (23° C).



Assessed to ISO 9001: 2015
Certificate number 293

PRODUCTOS PROGRESIVOS DE LAS INNOVACIONES Y DE LA TECNOLOGÍA DE SPEARS®

Visite nuestro sitio Web: www.spearsmfg.com

Reducción de la Presión Según la Temperatura de las Tuberías Termoplásticas de PVC

Para determinar el valor máximo de presión interna a una temperatura elevada, basta con multiplicar el valor de presión de la tubería a 73 °F (23 °C) por el porcentaje especificado para la temperatura deseada.

Temperatura de operación del sistema ° F (° C)	73 (23)	80 (27)	90 (32)	100 (38)	110 (43)	120 (49)	130 (54)	140 (60)
PVC	100%	90%	75%	62%	50%	40%	30%	22%

NOTA: Las válvulas, las uniones y los productos de especialidad tienen una clasificación de temperatura elevada diferente que las tuberías.

Propiedades Físicas Básicas del PVC

Propiedades	Método de prueba ASTM	PVC
Propiedades mecánicas, 73° F		
Gravedad específica, g/cm³	D 792	1.41
Resistencia a la tracción, psi	D 638	7,450
Módulo de elasticidad, psi	D 638	420,000
Resistencia a la compresión, psi	D 695	9,600
Resistencia flexural, psi	D 790	14,450
Resistencia Izod, entallada, pies-lb/pulg.	D 256	.75
Propiedades térmicas		
Temperatura de deflexión térmica ° F a 66 psi	D 648	170
Conductividad térmica, BTU/hr/pies2/° F/pulg.	C 177	1.02
Coefficiente de expansión lineal, pulg./pulg./° F	D 696	2.9 x 10 ⁻⁵
Inflamabilidad		
Índice limitador de oxígeno, %	D 2863	43
Clasificación UL 94 94V-0		
Otras propiedades		
Absorción de agua, % 24 hr.	D 570	.05
Color estándar de la industria	Blanco / Oscuro	
Clasificación de celdas ASTM	D 1784	12454
Aprobado para agua potable por la NSF®	Sí	

La Resistencia Química del PVC

El PVC generalmente es inerte a los ácidos, las bases y las soluciones parafínicos de hidrocarburos. Para obtener más información sobre la resistencia del PVC póngase en contacto con nuestro departamento técnico al numero (818) 364-1611.

NO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE O GAS COMPRIMIDO



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY • OPERACIONES

15853 Olden St., Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

SPEARS® CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

ARIZONA

790 South 75th Avenue
Tolleson (Phoenix), AZ 85353
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

CALIFORNIA*

15860 Olden St.
Sylmar (Los Angeles), CA 91342
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014 (Order Dept.)
818-362-1596 (Accounting Dept.)
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

Spears®
555 Zephyr St.
Stockton, CA 95206
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

COLORADO

4880 Florence St.
Denver, CO 80238
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

FLORIDA*

9563 Parksouth Ct.
Orlando, FL 32837
(407) 843-1960 • (800) 327-6390
Fax (407) 425-3563
FLquotes@spearsmfg.net
FLorder@spearsmfg.net

GEORGIA

4205 Newport Pl., Suite 100
Lawrenceville (Atlanta), GA 30043
(407) 843-1960 • (800) 327-6390
Fax (407) 425-3563
FLquotes@spearsmfg.net
FLorder@spearsmfg.net

ILLINOIS*

1 Gateway Ct., Suite A
Bolingbrook (Chicago), IL 60440
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515
ILquotes@spearsmfg.net
ILorder@spearsmfg.net

KENTUCKY

7001 Southside Dr.
Louisville, KY 40214
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515
ILquotes@spearsmfg.net
ILorder@spearsmfg.net

MASSACHUSETTS

240 South Washington St.
Norton (Boston), MA 02766
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

MINNESOTA

12700 West French Lake Rd.
Dayton (Minneapolis), MN 55327
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515
ILquotes@spearsmfg.net
ILorder@spearsmfg.net

NORTH CAROLINA

3818 Shutterfly Rd.
Charlotte, NC 28217
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

PENNSYLVANIA*

590 Industrial Dr., Suite 100
Lewisberry (Harrisburg), PA 17339
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

Spears®/Associated Marketing*

11500 Roosevelt Blvd.
Building G, Unit 1
Philadelphia, PA 19116
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547
PAquotes@spearsmfg.net
PAorder@spearsmfg.net

TEXAS*

1000 Lakeside Parkway
Flower Mound (Dallas), TX 75028
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001
TXquotes@spearsmfg.net
TXorder@spearsmfg.net

Spears®
303 Gillespie Rd.
Houston, TX 77038
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001
TXquotes@spearsmfg.net
TXorder@spearsmfg.net



UTAH

5395 West 1520 South
Salt Lake City, UT 84104
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

WASHINGTON

4103 "C" St. NE Suite 200
Auburn (Seattle), WA 98002
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014
quotes@spearsmfg.net
CAorder@spearsmfg.net

VENTAS INTERNACIONALES

15853 Olden St
Sylmar (Los Angeles), CA 91342
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 898-3774

* Centro de Servicio al Cliente